

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HLA0021B/2020

頁數： 1 of 2

日期：2020年10月30日

聚泰環保材料科技股份有限公司
彰化縣二水鄉南通路一段20巷50號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 抑菌熔噴不織布
產品型號： ACE-M-001
生產或供應廠商： 聚泰環保材料科技股份有限公司
原產國： 台灣

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 抗菌測試

測試方法： AATCC 100

測試結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2020年10月05日

測試日期： 2020年10月05日 ~ 2020年10月23日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.



王世英
主任



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HLA0021B/2020

頁數： 2 of 2

測試結果：

測試部位： 抑菌熔噴不織布

試驗菌種：	金黃色葡萄球菌 <i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 6538
試驗組別	CFU/Specimen	滅菌率 (R%)
對照組 0 小時菌數	1.1×10^5	99.8
對照組 24 小時菌數	8.6×10^7	
樣品組 24 小時菌數	1.3×10^5	

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 若無未加工樣品，則以空白布代替之。
3. 對照組 0 小時菌數 應屆於 $1.0 \times 10^5 \sim 3.0 \times 10^5$ CFU/Specimen
4. 滅菌率(R)% = $100 \times (\text{對照組 24 小時菌數} - \text{樣品組 24 小時菌數}) / \text{對照組 24 小時菌數}$
5. 樣品為 3.8×3.8 cm 試驗片，共 24 片，相當 1.0 g
6. 樣品測試前經高溫高壓滅菌處理。
7. 本報告不得分離，分離使用無效。
8. 本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司食品實驗室-高雄進行分析。

- 照片 -



照片 A：測試樣品外觀

--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。